

Webshoppen er midlertidigt lukket. Du kan stadig se vores produkter, så du er klar til et besøg i en af vores butikker.

Træolie Classic

Fakta

Produkt- & sikkerhedsdata



Klubfordele

Fakta

Terpentinbaseret
Tørrer hurtigt
Vandafvisende

Velegnet til

Haveøbler
Terrasse
Mørkt træ

Tekniske data

Støvtør: 6 timer
Genbehandling: 12 timer
5-10 m² pr liter



Træolie Classic beskytter dine havemøbler mod udtørring og mod skimmel og mug. **Træolien** giver en vandafvisende overflade. Og man kan stadigvæk se det gode træ, som møblerne er lavet af. Træolie Classic har den fordel, at den tørre hurtigt.

Vælg mellem farveløs, ceder, **teak**, sort og saltgrøn. Læs produktblad for mere information.

Produktdatablad

Flügger Træolie Classic

Flügger



Produktbeskrivelse

Klassisk træolie, der trænger særdeles godt ind i træet og modvirker udtørring og revnedannelser.

Fremhæver træets egen karakter og giver en vandafvisende overflade.

Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- Fremhæver træets åretegning og giver en vandafvisende overflade
- Modvirker udtørring og revnedannelse
- Forlænger træets holdbarhed

Produktanvendelse

Til enkel behandling af bl.a. træterrasser, stakitter og havemøbler af trykimprægneret træ og mørke, vejrbestandige træsorter.

Terrasser af uimprægneret fyr, gran og lærk er mindre velegnet til oliebehandling - holdbarheden reduceres væsentligt, overfladen bliver hurtigere grå, og der er øget risiko for begroninger.

Flügger Træolie Classic findes både i farveløs og pigmenterede nuancer.

Generelt giver farveløs behandling kortere holdbarhed end pigmenterede nuancer.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt, sugende og ikke tidligere behandlet med lak eller maling.

Bart træ med begroninger rengøres med Flügger Facade Anti-green.

Rengøring af vejrbidt fyr, gran og trykimprægneret træ foretages med Flügger Terrasserens A.

Rengøring af vejrbidt eksotisk træ foretages med Flügger Teak- og Trærens B.

Træ der tidligere er behandlet med træolie behandles direkte efter rengøring og slibning.

Omrøres grundigt før brug.

Påføres med pensel eller Stiwex Skure- og olieringsværktøj.

Gentag behandlingen, evt. vådt-i-vådt, til træet er mættet og fremstår ensartet, uden at der dannes laklag.

OBS: Fugtindhold i træ inden malebehandling må maks. være: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Kan påføres ved lav temperatur, også minusgrader, hvis underlaget er tørt, og der ikke er risiko for kondens.

Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres.

Oliebehandlede overflader vedligeholdes efter behov, normalt 1-2 gange årligt, inden overfladen bliver grå og udpint.

Tekniske data - farveløs

Type:	Alkydolie
Massefylde:	0,85 kg/liter
Tørstof:	Vægt %: 34 Vol %: 30
Rækkeevne:	Høvlet træ: 8-10 m ² /liter pr. behandling Savskåret træ: 4-5 m ² /liter pr. behandling
Påføringsstemperatur:	Min. + 5°C
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF:	Støvtør: 6 timer Genbehandlingstør: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.:	Flügger Fluren 59 Penselrens

Miljø og sikkerhed:

Nøgle: T OLIE

Se sikkerhedsdatablad

Juli 2015, erstatter juli 2013

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk

Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.